

附表：寢具類製品防焰性能試驗基準綱要

寢具名稱	包覆套類		填充物類			成品類		毛毯類		
	各種	熱熔融物	纖維	羽毛	塑膠發泡體					
試驗法	45度 燃燒錠法	45度 線圈法	45度 燃燒錠 金屬籃法	45度 燃燒錠 金屬籃法	45度 燃燒錠法	45度 燃燒錠法	水平 香菸法	45度 燃燒錠法	45度 香菸法	
試體	35×25cm 3片	寬10cm、重 量1g之長 度(長度以 20cm最長) 3片	10g 3組	2g 3組	15×10×2cm 3片	25×25cm 填充物填入狀態		洗濯前 35×25cm 3片	洗濯前 20×15cm 12片 (4個1組) 洗濯後 20×15cm 12片 (4個1組)	
經向數量及 燃燒接觸面	2片 (正面、反 面各一)	2片 (正面、反 面各一)	—	—	—	2片 (正面、反 面各一)	3片 (正面二 反面一)	洗濯前後各 2片 (正面、反面 各一)	洗濯前後各 6片 (正面四、反 面二)	
緯向數量及 燃燒接觸面	1片 (正面)	1片 (正面)	—	—	—	1片 (正面)	3片 (正面一 反面二)	洗濯前後各 1片 (正面)	洗濯前後各 6片 (正面二、反 面四)	
洗濯方法	一般水洗(包覆填充物 之布套)或 水洗促進法(床單、被 套、床單、枕頭套)		不需洗濯	一般水洗 (可追加乾 洗)	不需洗濯	不需洗濯	不需洗濯	一般水洗 (毛毯)或 水洗促進法 (毛巾)	一般水洗 (毛毯)或 水洗促進法 (毛巾)	
燃燒方法	火源 (火焰 長度)	燃燒錠	小焰 燃燒器 (45mm)	燃燒錠	燃燒錠	燃燒錠	燃燒錠	香菸	燃燒錠	香菸
	點火 時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合格 基準	碳化 長度	最大70mm 平均50mm 以下	—	最大120mm 平均100mm 以下	最大120mm 平均100mm 以下	最大120mm 平均100mm 以下	最大100mm 平均80mm 以下	最大100mm 以下	最大120mm 平均100mm 以下	—
	接焰 次數	—	3次以上	—	—	—	—	—	—	—
	餘焰、 餘燃 情況	—	—	—	—	—	—	1小時後須 無此情況	—	1小時後須 無此情況, 且不能延燒 至邊緣