

附表

物 品 名 稱		窗簾等薄纖維製品＜厚纖維製品＞				展示用廣告板	地毯等地坪鋪設物
		各 種	著火物	熱收縮物	熱熔融物		
試 驗 法		45 度小＜大＞焰燃燒法		45 度鬆弛法	45 度線圈法	45 度大焰法	45 度 空氣混合焰法
試 體		35×25 cm 3 片	35×25 cm 2 片	35×25 cm 3 片	寬 10 cm・重量 1g 之長度（長度以 20 cm 為最長）5 片	29×19 cm 3 片	40×22 cm 6 片
經向數量及 燃燒接觸面		2 片（正面、 反面各一）	1 片（正面）	2 片（正面、 反面各一）	3 片（正面 二、反面一）	2 片（正面、 反面各一）	3 片 （均為表面）
緯向數量及 燃燒接觸面		1 片（正面）	1 片（反面）	1 片（正面）	2 片（正面、 反面各一）	1 片（正面）	3 片 （均為表面）
燃 燒 方 法	火 源 （火焰長度）	小焰（45 mm） ＜大焰（65 mm）＞			接焰燃燒器 （45mm）	大焰 （65 mm）	空氣混合焰 （24 mm）
	點火時間	1 分＜2 分＞	著火後 3 秒＜6 秒＞	1 分＜2 分＞	—	2 分	30 秒
合 格 基 準	餘焰時間	3 秒＜5 秒＞以下		—	—	10 秒以下	20 秒以下
	餘燃時間	5 秒＜20 秒＞以下		—	—	30 秒以下	—
	碳化面積	30 cm ² ＜40 cm ² ＞以下		—	—	50 cm ² 以下	—
	碳化距離	—	—	20 cm 以下	—	—	10 cm 以下
	接焰次數	—	—	—	3 次以上	—	—
備考：							
一、＜＞內係指厚纖維製品。							
二、直立式百葉簾、捲簾及施工用帆布之纖維類製品及展示用廣告板、地毯類製品，免施水洗及乾洗處理。							
三、試驗值之計量單位，時間以秒計，長度以公分計，面積以平方公分計，均取至整數位（依據 JIS Z8401）。							