

表三

母材		吹孔等點數合計值	
材質	厚度	縱向熔接縫	水平熔接縫
高張力鋼以外之鋼	十公厘以下	六	六
	超過十公厘在二十五公厘以下	十二	十二
	超過二十五公厘	十二	二十四
高張力鋼（係指具有拉張強度在每平方公厘重量五十公斤以上強度之鋼板）	十公厘以下	三	六
	超過十公厘在二十五公厘以下	六	十二
	超過二十五公厘	十二	二十四