

表六

母材		長度	
材質	厚度	縱向熔接縫	水平熔接縫
高張力鋼以外之鋼	十二公厘以下	四公厘	四公厘
	超過十二公厘在二十五公厘以下	母材厚度之三分之一	母材厚度之三分之一
	超過二十五公厘	母材厚度之四分之一	母材厚度之三分之一
高張力鋼（係指具有拉張強度在每平方公厘重量五十公斤以上強度之鋼板）	十二公厘以下	三公厘	四公厘
	超過十二公厘	母材厚度之四分之一	母材厚度之三分之一