

表 6 消防用橡膠裡襯水帶耐摩擦試驗

| 項目 | 試驗條件 |
|--------|--|
| 水帶內壓 | 水壓 0.5 Mpa |
| 摩擦面 | 曲率半徑 150 mm 彎曲面上，用 CNS1072 規定之耐水砂紙（研磨劑之粒度 100 號）為摩擦面 |
| 摩擦載重 | 10 N |
| 摩擦振動方向 | 與水帶成 45 度角 |
| 摩擦全振幅 | 200 mm |
| 摩擦頻率 | 每分鐘反覆 20 次 |