

附件七 熔接檢查放射線透過試驗氣孔及夾渣混合時，夾渣之長度判定基準

母材		長度	
材質	厚度	縱向熔接縫	水平熔接縫
高張力鋼（指具有拉張強度於每平方毫米重量五十公斤以上強度之鋼板）	十二毫米以下	三毫米	四毫米
	超過十二毫米	母材厚度之四分之一	母材厚度之三分之一
高張力鋼以外之鋼	十二毫米以下	四毫米	四毫米
	超過十二毫米而於二十五毫米以下	母材厚度之三分之一	母材厚度之三分之一
	超過二十五毫米	母材厚度之四分之一	母材厚度之三分之一