

# 附表

物品名稱		窗簾等薄纖維製品<厚纖維製品>				合板	地毯等
		各種	著火物	熱收縮物	熱熔融物		
試驗法		45度小<大>焰燃燒法		45度 鬆弛法	45度 線圈法	45度 大焰法	45度空氣 混合焰法
試體		35×25cm 3片	35×25cm 2片	35×25cm 3片	寬10cm重量 1g之長度( 長度以20cm 為最長)5片	29×19cm 3片	40×22cm 6片
經向數量及 燃燒接觸面		2片(正面 、反面各 一)	1片(正面)	2片(正面 、反面各 一)	3片(正面 二、反面 一)	2片(正面 、反面各 一)	3片 (均為表 面)
緯向數量及 燃燒接觸面		1片(正面)	1片(反面)	1片(正面)	2片(正面 、反面各 一)	1片(正面)	3片 (均為表 面)
燃燒 方法	火源 (火焰長 度)	小焰(45mm) <大焰(65mm)			接焰燃燒 器(45mm)	大焰 (65mm)	空氣混合 焰(24mm)
	點火時間	1分<2分>	著火後3 秒<6秒>	1分<2分>	—	2分	30秒
合格 基準	餘焰時間	3分<5秒>以下		—	—	10秒以下	20秒以下
	餘燃時間	5秒<20秒>以下		—	—	30秒以下	—
	碳化面積	30cm <sup>2</sup> <40cm <sup>2</sup> >以下		—	—	50cm <sup>2</sup> 以下	—
	碳化距離	—	—	20cm以下	—	—	10cm以下
	接焰次數	—	—	—	3次以上	—	—
備考：							
一、<>內係指厚纖維製品。							
二、直立式百葉簾、捲簾及施工用帆布之纖維類製品及合板、地毯類製品，免施水洗及乾洗處理。							
三、試驗值之計量單位，時間以秒計，長度以公分計，面積以平方公分計，均取至小數點以下第一位。							